



## VICANPAS S.L.

Pol. Ind. Capellanías. Parcela 350/1/2

10.005 Cáceres (España)

Telf: +34 927 24 67 61

Fax: +34 927 77 01 02

Web: [www.vicanpas.com](http://www.vicanpas.com)

E-mail: [comercial@vicanpas.com](mailto:comercial@vicanpas.com)



## FANTASÍA PLATEADO OSCURO



Granito migmático de nuestra cantera en el batolito de Gredos. Buena Canterabilidad. Admite todo tipo de acabado. Primera Extracción en 2.010

Ideal para su uso en :

- Baldosas de interior/ exterior
- Fachadas
- Peldaños
- Encimeras
- Bordillos y Adoquines
- Arte Funerario

Características Generales:

- **Término Municipal:** Piornal
- **Provincia:** Cáceres
- **Color:** Grís Verdoso

### PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS

- **Descripción Petrográfica:** Monzogranito de dos micas
- **Tamaño de grano:** Fino
- **Porosidad abierta ( %):** 1
- **Densidad aparente ( Kg/m<sup>3</sup>):** 2630
- **Resistencia a la abrasión ( mm):** 20
- **Resistencia a la compresión ( MPa):** 148
- **Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa):** 17,4
- **Módulo elástico ( MPa):** 36405
- **Microdureza knoop ( Mpa):** 1765
- **Resistencia al choque (cm):** 60
- **Absorción agua por capilaridad (g/m<sup>2</sup> · s<sup>0,5</sup>):** 0,756
- **Resistencia a la helicidad ( % variación flexión tras ciclos ):** 6
- **Resistencia a la cristalización de las sales (variación masa):** 0,03
- **Absorción de agua a presión atmosférica ( %):** 0,3
- **Carga de rotura para anclajes (N):** 1850

*Cada piedra, siendo un producto natural, es única y puede presentar variaciones de color y textura.*

*La presente fotografía es puramente indicativa.*